

Express Mail Label Number ER654097131US

Docket No. 2003DE409

Patent

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

Docket: 2003DE409

Uwe Dahlmann, et al.

Serial No.: to be assigned

Filed: February 20, 2004

For: Corrosion And Gas Hydrate Inhibitors Having Improved Water Solubility And Increased Biodegradability

TRANSMITTAL OF CERTIFIED COPY

Mail Stop: Patent Application
Commissioner for Patents
P. O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

In accordance with 35 U.S.C. 119 and the International Convention, the priority and benefit of the filing date of the following foreign patent application mentioned in the declaration of this application is hereby claimed:

| | |
|-----------------|------------------|
| Country: | Germany |
| Application No. | 103 07 727.8 |
| Filing Date: | 24 February 2003 |

The certified copy of the above-mentioned patent application is attached.

Respectfully submitted,



Richard P. Silverman, Reg. No. 36,277

(CUSTOMER NUMBER 25,255)

Clariant Corporation
Industrial Property Department
4000 Monroe Road
Charlotte, North Carolina 28205
Direct Dial: 704/331-7156
Facsimile: 704/331-7707

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 07 727.8

Anmeldetag: 24. Februar 2003

Anmelder/Inhaber: Clariant GmbH, Frankfurt am Main/DE

Bezeichnung: Korrosions- und Gashydratinhibitoren mit verbesserter Wasserlöslichkeit und erhöhter biologischer Abbaubarkeit

IPC: E 21 B, C 23 F

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 8. Juli 2003
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Faust', written over the printed name 'Faust'.

Faust

Beschreibung

- 5 Korrosions- und Gashydratinhibitoren mit verbesserter Wasserlöslichkeit und erhöhter biologischer Abbaubarkeit

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Additiv und ein Verfahren zur Korrosionsinhibierung und Gashydratinhibierung an und in Einrichtungen zur Förderung und Transport von Kohlenwasserstoffen in der Erdölförderung und -verarbeitung.

15 In technischen Prozessen, bei denen Metalle mit Wasser oder auch mit Öl-Wasser-Zweiphasensystemen in Kontakt kommen, besteht die Gefahr der Korrosion. Die ist besonders ausgeprägt, wenn die wässrige Phase wie bei Erdölgewinnungs- und Verarbeitungsprozessen stark salzhaltig oder durch gelöste Sauerstoffe, wie Kohlendioxid bzw. Schwefelwasserstoff, azid ist. Daher ist die Ausbeutung einer Lagerstätte und die Verarbeitung von Erdöl ohne spezielle Additive zum Schutz der eingesetzten Ausrüstungen nicht möglich.

20

Geeignete Korrosionsschutzmittel für die Erdölförderung und -verarbeitung sind zwar schon seit langem bekannt, jedoch aus Gründen des Umweltschutzes für Offshore-Anwendungen zukünftig inakzeptabel.

- 25 Als typische Korrosionsinhibitoren des Standes der Technik besitzen Amide, Amidoamine bzw. Imidazoline von Fettsäuren und Polyaminen eine äußerst gute Öllöslichkeit und sind somit in der korrosiven Wasserphase aufgrund schlechter Verteilungsgleichgewichte (Partitioning) nur in geringer Konzentration vorhanden. Demgemäß müssen diese Produkte trotz ihrer schlechten biologischen
- 30 Abbaubarkeit in hoher Dosierung eingesetzt werden.

DE-A-199 30 683 beschreibt entsprechende Amidoamine/Imidazoline, die durch Umsetzung von Alkylpolyglykolethercarbonsäuren mit Polyaminen erhalten werden,

und die aufgrund eines besseren Partitioning in geringeren Konzentrationen eingesetzt werden können.

Quartäre Alkylammoniumverbindungen (Quats) stellen alternative

- 5 Korrosionsschutzmittel des Standes der Technik dar, die neben den korrosionsinhibierenden auch biostatische Eigenschaften besitzen können. Trotz einer verbesserten Wasserlöslichkeit zeigen die Quats, zum Beispiel im Vergleich zu den Imidazolinen, eine deutlich reduzierte Filmpersistenz und führen daher ebenfalls nur in höherer Dosierung zu einem effektiven Korrosionsschutz. Die starke
- 10 Algentoxizität und die mäßige biologische Abbaubarkeit beschränken den Einsatz von Quats immer mehr auf ökologisch unsensible Anwendungsgebiete, z.B. Onshore.

- EP-B-0 946 788 beschreibt ein Verfahren zum Schutz von Metalloberflächen
- 15 gegenüber Korrosion unter Verwendungen von Esterquats, von denen eine gute biologische Abbaubarkeit und eine geringe Aquatoxizität offenbart wird.

- EP-A-0 320 769 offenbart gegebenenfalls quaternierte Fettsäureester von oxalkylierten Alkylamino-alkylenaminen und deren Verwendung als
- 20 Korrosionsinhibitor.

- EP-B-0 212 265 beschreibt quartäre Polykondensate aus alkoxylierten Alkylaminen und Dicarbonsäuren und deren Verwendung als Korrosionsinhibitor und Spalter in Rohölen.

- 25 EP-B-0 446 616 beschreibt Ampholyte und Betaine auf Basis Fettsäure-Amidoalkylaminen, die unter den gegebenen Testbedingungen einen sehr guten Korrosionsschutz und eine wesentlich reduzierte Algentoxizität aufweisen.

- 30 EP-B-0 584 711 offenbart Ester, Amide bzw. Imide von Alkenylbernsteinsäuren mit Alkoxyalkylaminen und deren Metall- bzw. Ammoniumsalze als Emulgatoren und Korrosionsinhibitoren für Metallbearbeitungshilfsmittel. Die Verwendung von Alkenylbernsteinsäure-ester- bzw. amidoaminquats oder entsprechenden Betainen

ist nicht beschrieben.

Gashydrate sind kristalline Einschlussverbindungen von Gasmolekülen in Wasser, die sich unter bestimmten Temperatur- und Druckverhältnissen (niedrige
 5 Temperatur und hoher Druck) bilden. Hierbei bilden die Wassermoleküle Käfigstrukturen um die entsprechenden Gasmoleküle aus. Das aus den Wassermolekülen gebildete Gittergerüst ist thermodynamisch instabil und wird erst durch die Einbindung von Gastmolekülen stabilisiert. Diese eisähnlichen Verbindungen können in Abhängigkeit von Druck und Gaszusammensetzung auch
 10 über den Gefrierpunkt von Wasser (bis über 25°C) hinaus existieren.

In der Erdöl- und Erdgasindustrie sind insbesondere die Gashydrate von großer Bedeutung, die sich aus Wasser und den Erdgasbestandteilen Methan, Ethan, Propan, Isobutan, n-Butan, Stickstoff, Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff bilden.
 15 Insbesondere in der heutigen Erdgasförderung stellt die Existenz dieser Gashydrate ein großes Problem dar, besonders dann, wenn Nassgas oder Mehrphasengemische aus Wasser, Gas und Alkangemischen unter hohem Druck niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden. Hier führt die Bildung der Gashydrate aufgrund ihrer Unlöslichkeit und kristallinen Struktur zur Blockierung verschiedenster
 20 Fördereinrichtungen, wie Pipelines, Ventilen oder Produktionseinrichtungen, in denen über längere Strecken bei niedrigeren Temperaturen Nassgas oder Mehrphasengemische transportiert werden, wie dies speziell in kälteren Regionen der Erde oder auf dem Meeresboden vorkommt.

25 Außerdem kann die Gashydratbildung auch beim Bohrvorgang zur Erschließung neuer Gas- oder Erdöllagerstätten bei entsprechenden Druck- und Temperaturverhältnissen zu Problemen führen, indem sich in den Bohrspülflüssigkeiten Gashydrate bilden.


30 Um solche Probleme zu vermeiden, kann die Gashydratbildung in Gaspipelines, beim Transport von Mehrphasengemischen oder in Bohrspülflüssigkeiten durch Einsatz von größeren Mengen (mehr als 10 Gew.-% bezüglich des Gewichts der Wasserphase) niederen Alkoholen, wie Methanol, Glykol, oder Diethylenglykol

unterdrückt werden. Der Zusatz dieser Additive bewirkt, dass die thermodynamische Grenze der Gashydratbildung zu niedrigeren Temperaturen und höheren Drücken hin verlagert wird (thermodynamische Inhibierung). Durch den Zusatz dieser thermodynamischen Inhibitoren werden allerdings größere Sicherheitsprobleme (Flammpunkt und Toxizität der Alkohole), logistische Probleme (große Lagertanks, Recycling dieser Lösungsmittel) und dementsprechend hohe Kosten, speziell in der offshore-Förderung, verursacht.

Heute versucht man deshalb, thermodynamische Inhibitoren zu ersetzen, indem man bei Temperatur- und Druckbereichen, in denen sich Gashydrate bilden können, Additive in Mengen < 2 % zusetzt, die die Gashydratbildung entweder zeitlich hinauszögern (kinetische Inhibitoren) oder die Gashydratagglomerate klein und damit pumpbar halten, so dass diese durch die Pipeline transportiert werden können (sog. Agglomerat-Inhibitoren oder Anti-Agglomerates). Die dabei eingesetzten Inhibitoren behindern entweder die Keimbildung und/oder das Wachstum der Gashydratpartikel, oder modifizieren das Hydratwachstum derart, dass kleinere Hydratpartikel resultieren.


Als Gashydratinhibitoren wurden in der Patentliteratur neben den bekannten thermodynamischen Inhibitoren eine Vielzahl monomerer als auch polymerer Substanzklassen beschrieben, die kinetische Inhibitoren oder Agglomeratinhibitoren darstellen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei Polymere mit Kohlenstoff-Backbone, die in den Seitengruppen sowohl cyclische (Pyrrolidon- oder Caprolactamreste) als auch acyclische Amidstrukturen enthalten.

EP-B-0 736 130 offenbart ein Verfahren zur Inhibierung von Gashydraten, welches die Zuführung einer Substanz der Formel



mit $X = S, N - R_4$ oder $P - R_4$, R_1, R_2 und $R_3 =$ Alkyl mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen, $R_4 = H$ oder ein organischer Rest, und $Y =$ Anion erfordert. Umfasst werden also Verbindungen der Formel


5



worin R_4 ein beliebiger Rest sein kann, die Reste R_1 bis R_3 aber Alkylreste mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen darstellen müssen.

10

EP-B-0 824 631 offenbart ein Verfahren zur Inhibierung von Gashydraten, welches die Zuführung einer Substanz der Formel




15

mit $R_1, R_2 =$ gerade/verzweigte Alkylreste mit 4 oder 5 Kohlenstoffatomen, $R_3, R_4 =$ organische Reste mit mindestens 8 Kohlenstoffatomen und $A =$ Stickstoff oder Phosphor erfordert. Y^- ist ein Anion. Es müssen zwei der Reste R_1 bis R_4 gerade oder verzweigte Alkylreste mit 4 oder 5 Kohlenstoffatomen sein.

20

US-5 648 575 offenbart ein Verfahren zur Inhibierung von Gashydraten. Das Verfahren umfasst die Verwendung einer Verbindung der Formel



worin R^1 , R^2 gerade oder verzweigte Alkylgruppen mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen, R^3 ein organischer Rest mit mindestens 4 Atomen, X Schwefel, NR⁴ oder PR⁴, R⁴ Wasserstoff oder ein organischer Rest, und Y ein Anion sind. Das Dokument offenbart nur solche Verbindungen, die mindestens zwei Alkylreste mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen aufweisen.

US-6 025 302 offenbart Polyetheraminammoniumverbindungen als

Gashydratinhibitoren, deren Ammoniumstickstoffatom neben der Polyetheraminkette 3 Alkylsubstituenten trägt.

WO-99/13197 offenbart Ammoniumverbindungen als Gashydratinhibitoren, die wenigstens eine mit Alkylcarbonsäuren veresterte Alkoxygruppe besitzen. Die

Vorteile einer Verwendung von quartären Dicarbonsäurederivaten ist nicht offenbart.

WO-01/09082 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von quartären Aminen, die jedoch keine Alkoxygruppen tragen, und deren Verwendung als Gashydratinhibitoren.

WO-00/078 706 offenbart quartäre Ammoniumverbindungen als Gashydratinhibitoren, die jedoch keine Carbonylreste tragen.

EP-B- 0 914 407 offenbart die Verwendung von trisubstituierten Aminoxiden als Gashydratinhibitoren.

DE-C-10114638 und DE-C-19920152 beschreiben die Verwendung von modifizierten Ethercarbonsäureamiden als Gashydratinhibitoren. Die Verwendung von quaternierten Ethercarbonsäurederivaten ist nicht offenbart.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, neue Korrosionsinhibitoren zu finden, die bei konstant gutem oder verbessertem Korrosionsschutz neben einer optimierten Wasserlöslichkeit, einer schnelleren Filmbildung und somit verbesserten

- 5 Filmpersistenz auch eine verbesserte biologische Abbaubarkeit im Vergleich zu den Korrosionsinhibitoren des Standes der Technik bieten.


Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es ferner, verbesserte Additive zu finden, die sowohl die Bildung von Gashydraten verlangsamen (kinetische Inhibitoren) als
10 auch Gashydratagglomerate klein und pumpbar halten (Anti-Agglomerates), um so ein breites Anwendungsspektrum mit hohem Wirkpotential zu gewährleisten. Des weiteren sollten die derzeit verwendeten thermodynamischen Inhibitoren (Methanol und Glykole), die beträchtliche Sicherheitsprobleme und Logistikprobleme verursachen, ersetzt werden können.

15

Gashydratinhibitoren des Standes der Technik werden gewöhnlich mit Korrosionsinhibitoren co-additiviert, um Korrosion der Transport- und Fördereinrichtungen vorzubeugen. Aufgrund der häufig nicht unmittelbar gegebenen
20 Verträglichkeit von Gashydratinhibitor und Korrosionsschutzmittel bei der Formulierung ergibt sich daraus für den Anwender ein zusätzlicher Aufwand. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem Stand der Technik bestünde, wenn eine Co-Additivierung mit Korrosionsinhibitoren nicht mehr zwingend erforderlich ist.

- 25 Es wurde nun überraschenderweise gefunden, dass quartäre Alkylamino-alkyl/alkoxy-ester bzw. quartäre Alkylamino-alkyl/alkoxy-amide von Dicarbonsäuren eine ausgezeichnete Wirkung als Korrosionsinhibitoren und Gashydratinhibitoren aufweisen, sowie eine verbesserte Filmpersistenz und gute biologische Abbaubarkeit zeigen.

- 30 Gegenstand der Erfindung ist somit die Verwendung von Verbindungen der Formel (1)



worin

R^1, R^2 unabhängig voneinander C_1 - bis C_{22} -Alkyl, C_2 - bis C_{22} -Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl,

5 R^3 C_1 - bis C_{22} - Alkyl, C_2 - bis C_{22} - Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl, $-\text{CHR}^5-\text{COO}^-$ oder $-\text{O}^-$,

R^4 M, Wasserstoff oder einen gegebenenfalls Heteroatome enthaltenden organischen Rest mit 1 bis 100 Kohlenstoffatomen,

A eine C_2 - bis C_4 -Alkylengruppe,

B eine C_1 - bis C_{10} -Alkylengruppe,

D einen gegebenenfalls Heteroatome enthaltenden organischen Rest mit 1 bis 600 Kohlenstoffatomen,

X, Y unabhängig voneinander O oder NR^6 ,

R^5, R^6 unabhängig voneinander Wasserstoff, C_1 - bis C_{22} -Alkyl, C_2 - bis C_{22} -Alkenyl,

15 C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl, und

M ein Kation

n eine Zahl von 1 bis 30

bedeuten, als Korrosionsinhibitoren und Gashydratinhibitoren.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Inhibierung von Korrosion an Metalloberflächen, insbesondere von eisenhaltigen Metallen, indem einem korrosiven System, welches mit den Metalloberflächen in Kontakt steht, mindestens eine Verbindung der Formel (1) zugesetzt wird.

25

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Inhibierung von Gashydraten, indem einem zur Bildung von Gashydraten neigenden System aus Wasser und Kohlenwasserstoffen mindestens eine Verbindung der Formel (1) zugesetzt wird.

30

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind die Verbindungen der Formel (1).

Korrosive Systeme im Sinne dieser Erfindung sind bevorzugt flüssig/flüssig- bzw. flüssig/gasförmig-Mehrphasensysteme, bestehend aus Wasser und Kohlenwasserstoffen, die in freier und/oder gelöster Form korrosive Bestandteile, wie Salze und Säuren, enthalten. Die korrosiven Bestandteile können auch gasförmig sein, wie etwa Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid.

Kohlenwasserstoffe im Sinne dieser Erfindung sind organische Verbindungen, die Bestandteile des Erdöls/Erdgases sind, und deren Folgeprodukte.

Kohlenwasserstoffe im Sinne dieser Erfindung sind auch leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Methan, Ethan, Propan, Butan. Für die Zwecke dieser Erfindung zählen dazu auch die weiteren gasförmigen Bestandteile des Erdöls/Erdgases, wie etwa Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid.

A kann geradkettig oder verzweigt sein und steht vorzugsweise für eine Ethylen- oder Propylengruppe, insbesondere eine Ethylengruppe. Bei den durch $(A-O)_n$ bezeichneten Alkoxygruppen kann es sich auch um gemischte Alkoxygruppen handeln.

B kann geradkettig oder verzweigt sein und steht vorzugsweise für eine C_2 - bis C_4 -Alkylengruppe, insbesondere für eine Ethylen- oder Propylengruppe.

R^1 und R^2 stehen vorzugsweise unabhängig voneinander für eine Alkyl- oder Alkenylgruppe von 2 bis 14 Kohlenstoffatomen, insbesondere für solche Gruppen mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen und speziell für Butyl-Gruppen.


R^3 steht vorzugsweise für eine Alkyl- oder Alkenylgruppe mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, insbesondere mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen.

R^5 und R^6 stehen vorzugsweise für Wasserstoff.

n steht vorzugsweise für eine Zahl zwischen 1 und 10, besonders bevorzugt zwischen 2 und 6.

- 5 R^4 kann ein beliebiger organischer Rest sein, der 1 bis 100 C-Atome enthält, und der gegebenenfalls Heteroatome enthalten kann. Enthält R^4 Heteroatome, so handelt es sich vorzugsweise um Stickstoff- oder Sauerstoffatome oder beides, vorzugsweise um beides. Die Stickstoffatome können in quaternierter Form vorliegen.

R^4 steht vorzugsweise für einen Rest der Formel (2)



worin R^1 , R^2 , R^3 , A und B die bereits oben angegebenen Bedeutungen mit den jeweils oben für R^1 , R^2 , R^3 , A und B angegebenen Vorzugsbereichen haben.

- 15 m steht unabhängig von n für eine Zahl zwischen 0 und 30, vorzugsweise zwischen 1 und 10, und besonders bevorzugt zwischen 2 und 6.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst R^4 Wasserstoff, der sowohl kovalent gebunden als auch dissoziiert vorliegen kann.

D kann ein beliebiger bivalenter organischer Rest sein, der 1 bis 600 C-Atome enthält, und der gegebenenfalls Heteroatome enthalten kann. Die Verknüpfung der beiden Carbonylfunktionen mit D erfolgt vorzugsweise jeweils über eine freie Valenz einer Alkyl- bzw. Alkenyl-Gruppe an beliebiger Stelle von D.

25

Enthält D keine Heteroatome, so handelt es sich vorzugsweise um eine C_{2-} bis C_{50-} Alkyl- oder C_{2-} bis C_{50-} Alkenyl-Gruppe, die geradkettig oder verzweigt sein kann, und die sich von gesättigten und/oder ungesättigten Dicarbonsäuren, wie Adipinsäure, Bernsteinsäure, Maleinsäure bzw. Malonsäure, besonders bevorzugt von Fettsäuren, wie Dimerfettsäuren und Trimerfettsäuren, ableiten.


30

In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform steht D für C₆- bis C₅₀-Aryl- bzw. Alkylaryl-Reste, insbesondere für Reste, die sich von Benzendicarbonsäuren, besonders bevorzugt von Terephthalsäure (Benzen-1,4-dicarbonsäure) ableiten.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform leitet sich D von substituierten Bernsteinsäurederivaten mit 10 bis 100 Kohlenstoffatomen ab. Der am Bernsteinsäurederivat gebundene Substituent steht vorzugsweise für eine C₂- bis C₉₀-Alkylen- oder C₂- bis C₉₀-Alkenylen-Gruppe, die als Oligomer von C₂- bis C₈-Alkenen erhältlich ist, und geradkettig oder verzweigt sein kann, und sich insbesondere von Ethylen, Propylen und Butylen ableitet.

Enthält D Heteroatome, so handelt es sich vorzugsweise um Stickstoff- oder Sauerstoffatome oder beides, vorzugsweise um beides. Die Stickstoffatome können in quaternierter Form vorliegen.

D steht vorzugsweise für einen Rest der Formel (3)



worin

R⁷ und R¹² entweder Wasserstoff oder einen C₂- bis C₁₀₀-Alkyl- oder C₂- bis C₁₀₀-Alkenyl-Rest, der als Oligomer von C₂- bis C₈-Alkenen erhältlich ist und geradkettig oder verzweigt sein kann, und insbesondere von Ethylen, Propylen und Butylen abgeleitet ist, bedeuten, mit der Maßgabe, dass genau einer der Reste R⁷ und R¹² für Wasserstoff steht. R¹, R², R³, R⁴, A, B, X, Y und n haben die bereits oben angegebenen Bedeutungen mit den jeweils oben für R¹, R², R³, R⁴, A, B, X, Y und n angegebenen Vorzugsbereichen.

Bei den bevorzugten Ausführungsformen von D gemäß Formel (4) erfolgt die

Verknüpfung von D gemäß Formel (1) über jeweils eine Valenz eines Alkyl- bzw. Alkenylrests an beliebiger Stelle von R^7 bzw. R^{12} .

- 5 M steht für ein ein- oder mehrwertiges Kation, vorzugsweise Metallion, besonders bevorzugt Alkali- oder Erdalkalimetallionen.

10 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform steht M für ein Ammoniumion der Formel $N^+R^8R^9R^{10}R^{11}$, worin R^8 , R^9 , R^{10} und R^{11} unabhängig voneinander Wasserstoff oder einen beliebigen organischen Rest, der 1 bis 100 C-Atome enthält, und der gegebenenfalls Heteroatome enthalten kann, bedeuten. Enthalten R^8 , R^9 , R^{10} und/oder R^{11} Heteroatome, so handelt es sich vorzugsweise um Stickstoff- oder Sauerstoffatome oder beides, vorzugsweise um beides. Die Stickstoffatome können in quaternierter Form vorliegen.

- 15 Steht R^3 für C_1 - bis C_{22} - Alkyl, C_2 - bis C_{22} - Alkenyl bzw. C_6 - bis C_{30} - Alkylaryl, so sind als Gegenionen für die Verbindungen gemäß Formel (1) bis (3) alle Anionen geeignet, die die Löslichkeit der Verbindungen der Formel (1) bis (3) in den organisch-wässrigen Mischphasen nicht beeinträchtigen. Solche Gegenionen sind beispielsweise Methylsulfationen (Methosulfat) oder Halogenidionen.

20 Steht R^3 für Reste $-CHR^5-COO^-$ bzw. $-O^-$, so sind die Verbindungen der Formel (1) bis (3) Betaine bzw. Aminoxide und besitzen als innere Salze (Ampholyte) ein intramolekulares Gegenion.

- 25 Die erfindungsgemäßen Verbindungen können alleine oder in Kombination mit anderen bekannten Korrosionsinhibitoren und/oder Gashydratinhibitoren eingesetzt werden. Im allgemeinen wird man soviel des erfindungsgemäßen Korrosionsinhibitors und/oder Gashydratinhibitors einsetzen, dass man unter den gegebenen Bedingungen einen ausreichenden Korrosionsschutz und Schutz vor
30 Gashydratbildung erhält.

Bevorzugte Einsatzkonzentrationen der Korrosionsinhibitoren bezogen auf die reinen erfindungsgemäßen Verbindungen sind 5 bis 5000 ppm, bevorzugt 10 bis

1000, insbesondere 15 bis 150 ppm.

Die Gashydratinhibitoren werden im allgemeinen in Mengen zwischen 0,01 und 5 Gew.-% der reinen erfindungsgemäßen Verbindungen bezogen auf die wässrige Phase, vorzugsweise zwischen 0,05 und 2 Gew.-% verwendet.

Besonders geeignet als Korrosionsinhibitoren und/oder Gashydratinhibitoren sind auch Mischungen der erfindungsgemäßen Produkte mit anderen Korrosionsinhibitoren und/oder Gashydratinhibitoren des Standes der Technik.

10

Besonders geeignet als Korrosionsinhibitoren und somit eine bevorzugte Ausführungsform dieser Erfindung sind Mischungen der Verbindungen gemäß Formel (1) bis (3), wie mit Amidoaminen und/oder Imidazolinen aus Fettsäuren und Polyaminen und deren Salzen, quartären Ammoniumsalzen, oxethylierten/oxpropylierten Aminen, Amphoglycinaten und -propionaten, Betainen oder Verbindungen beschrieben in DE-A-19930683.

15

Besonders geeignet als Gashydratinhibitoren und somit eine bevorzugte Ausführungsform dieser Erfindung sind Mischungen der Verbindungen gemäß Formel (1) mit einem oder mehreren Polymeren mit einem durch Polymerisation erhaltenen Kohlenstoff-Backbone und Amidbindungen in den Seitenketten. Hierzu zählen besonders Polymere wie Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylcaprolactam, Polyisopropylacrylamid, Polyacryloylpyrrolidin, Copolymere aus Vinylpyrrolidon und Vinylcaprolactam, Copolymere aus Vinylcaprolactam und N-Methyl-N-Vinylacetamid sowie Terpolymere von Vinylpyrrolidon, Vinylcaprolactam und weiteren anionischen, kationischen und neutralen Comonomeren mit vinylischer Doppelbindung wie 2-Dimethylaminomethacrylat, 1-Olefinen, N-Alkylacrylamiden, N-Vinylacetamid, Acrylamid, Natrium-2-acrylamido-2-methyl-1-propansulfonat (AMPS) oder Acrylsäure. Weiterhin sind auch Mischungen mit Homo- und Copolymeren von N,N-Dialkylacrylamiden wie N-Acryloylpyrrolidin, N-Acryloylmorpholin und N-Acryloylpiperidin oder N-Alkylacrylamiden wie Isopropylacrylamid sowie Homo- als auch Copolymere von alkoxyalkylsubstituierte (Meth)Acrylsäureester geeignet. Ebenfalls sind Mischungen mit Alkylpolyglykosiden, Hydroxyethylcellulose,

20

25

30

worin n eine Zahl von 1 bis 3 ist, und x und y die Zahl der repetitiven Einheiten darstellen, die so bemessen ist, daß das Molekulargewicht des Polymeren zwischen 1000 und 6 000 000 liegt. Für die Verwendung im Umfang vorliegender Erfindung sind Copolymere aus N-Vinylcaprolactam und N-Vinyl-N-Methylacetamid oder Vinylpyrrolidon besonders gut geeignet.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die erfindungsgemäßen Gashydratinhibitoren in Mischung mit anderen Polymeren verwendet, die in WO-A-94/12761 offenbart sind. Das Dokument offenbart Additive zur Verhinderung der Bildung von Gashydraten, welche Polymere, umfassend cyclische Substituenten mit 5 bis 7 Ringgliedern, enthalten. Für die Verwendung im Umfang vorliegender Erfindung sind insbesondere Polyvinylcaprolactam, Polyvinylpyrrolidon und Hydroxyethylcellulose geeignet.

Besonders geeignet sind auch Mischungen der erfindungsgemäßen Polymere mit Gashydratinhibitoren auf Maleinsäureanhydridbasis, wie sie in WO-A-97/6506 beschrieben sind, insbesondere mit Mono- und oder Diaminen umgesetzten Maleinsäureanhydridcopolymeren. Hierunter sind insbesondere modifizierte Vinylacetat-Maleinsäureanhydrid-Copolymere besonders bevorzugt.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die erfindungsgemäßen Gashydratinhibitoren in Mischung mit anderen Polymeren verwendet, die in DE-C-10059816 offenbart sind. Das Dokument offenbart Additive zur Verhinderung der Bildung von Gashydraten, welche Polymere, umfassend Homo- als auch Copolymere, die alkoxyalkylsubstituierte (Meth)Acrylsäureester enthalten.

Werden Mischungen verwendet, so betragen die Konzentrationsverhältnisse zwischen den erfindungsgemäßen Gashydratinhibitoren und den zugemischten Komponenten von 90:10 bis 10:90 Gewichtsprozente, vorzugsweise werden Mischungen in den Verhältnissen 75:25 bis 25:75, und insbesondere von 60:40 bis 40:60 verwendet.

Die Verbindungen können, ebenso wie ihre Mischungen mit anderen Gashydratinhibitoren, bei der Erdöl- und Erdgasförderung oder der Bereitung von Bohrspülungen mittels gängiger Ausrüstung, wie Injektionspumpen o.ä. dem für die Hydratbildung anfälligen Mehrphasengemisch zugegeben werden, aufgrund der guten Löslichkeit der erfindungsgemäßen Polymere ist eine schnelle und gleichmäßige Verteilung des Inhibitors in der zur Hydratbildung neigenden Wasserphase bzw. der Kondensatphase gegeben.

- 5 Die erfindungsgemäßen Verbindungen können dadurch hergestellt werden, dass man alkoxylierte Alkylamine, Alkylaminoalkylenamine oder auch Alkylaminoalkyletheramine mit Dicarbonsäurederivaten zu den entsprechenden Mono- oder Dicarbonsäureestern bzw. Mono- oder Dicarbonsäureamiden, gegebenenfalls zu zyklischen Dicarbonsäureimiden, gemäß den Umsetzungsverhältnissen umsetzt. Anschließend wird mit geeigneten Alkylierungsmitteln quaterniert.

Die Herstellung von alkoxylierten Alkylaminen, Alkylaminoalkylenaminen oder auch Alkylaminoalkyletheraminen ist im Stand der Technik beschrieben.

20

Basis der verwendeten alkoxylierten Alkylamine sind Dialkylamine mit C₁- bis C₂₂-Alkylresten oder C₂- bis C₂₂-Alkenylresten, bevorzugt C₃- bis C₈-Dialkylamine.



Geeignete Dialkylamine sind beispielsweise Di-n-butylamin, Diisobutylamin, Dipentylamin, Dihexylamin, Dioctylamin, Dicyclopentylamin, Dicyclohexylamin,

25

Diphenylamin, Dibenzylamin.

30

Die Alkylamine werden im allgemeinen mit Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid oder Mischungen verschiedener solcher Alkylenoxide umgesetzt, wobei Ethylenoxid oder Mischungen aus Ethylenoxid und Propylenoxid bevorzugt sind. Bezogen auf die Alkylamine werden 1-30 Mol Alkylenoxid beaufschlagt, bevorzugt 1-10 Mol, besonders bevorzugt 2-6 Mol.

Die Alkoxylierung erfolgt in Substanz, kann aber auch in Lösung durchgeführt

werden. Geeignete Lösemittel für die Alkoxylierung sind inerte Ether wie Dioxan, Tetrahydrofuran, Glyme, Diglyme und MPEGs.

Im Allgemeinen wird die Alkoxylierung im ersten Reaktionsschritt unkatalysiert bis auf > 95 Gew.-% tert.-Stickstoff durchgeführt. Höheralkoxylierung erfolgt nach Zugabe basischer Verbindungen als Katalysatoren. Als basische Verbindungen können Erdalkali-/Alkalimetallhydroxide oder -alkoholate (Natriummethylat, Natriummethylat, Kalium-tert.-butylat) verwendet werden, bevorzugt sind aber Alkalimetallhydroxide, besonders Natriumhydroxid oder Kaliumhydroxid.

Basis der verwendeten Alkylaminoalkylenamine sind im wesentlichen Dialkylaminoalkylenamine mit C₁- bis C₂₂-Alkylresten oder C₂- bis C₂₂-Alkenylresten, bevorzugt tertiäre C₁- bis C₈-Dialkylaminoalkylenamine. Besonders geeignet sind beispielsweise N,N-Dibutylaminopropylamin, N,N-Diethylaminopropylamin, N,N-Dimethylamino-propylamin, N,N-Dimethylaminobutylamin, N,N-Dimethylaminohexylamin, N,N-Dimethylaminodecylamin, N,N-Dibutylaminoethylamin und N,N-Dimethylamino-2-hydroxypropylamin.

Basis der verwendeten Dicarbonsäurederivate sind freie Dicarbonsäuren, Dicarbonsäurediester, Dicarbonsäureanhydride und Dicarbonsäurehalogenide, bevorzugt Diester und Anhydride. Besonders geeignet sind Anhydride, beispielsweise Maleinsäureanhydrid, Bernsteinsäureanhydrid, Phthalsäureanhydrid und Alkenylbersteinsäureanhydride.

Die Herstellung von Alkenylbernsteinsäureanhydriden durch thermische oder katalysierte "En"-Reaktion ist im Stand der Technik beschrieben. Dabei werden Olefine, bevorzugt Olefine mit terminaler Doppelbindung, mit Maleinsäureanhydrid unter erhöhten Temperaturen umgesetzt. In Abhängigkeit von der Reaktionsführung, von der Art des verwendeten Olefins und vom verwendeten Molverhältnis werden Mono- und/oder Bisaddukte, gegebenenfalls Polyaddukte erhalten.

Die der Erfindung zugrundeliegenden Etherdicarbonsäuren können auf bekannten Wegen entweder durch Umsetzung der endständigen -CH₂OH-Funktion eines mit

Alkylenoxid beaufschlagten Diols zur Carbonsäure durch Alkylierung mit Chloressigsäurederivaten nach der Williamsonschen Ether-Synthese oder durch Oxidation hergestellt werden.

- 5 Als geeignete Basisalkohole sind besonders bevorzugt C_2 - C_{30} Diole, wie Ethylenglykol, Propandiole und Butandiole, die mit Alkylenoxiden wie Ethylenoxid, Propylenoxid oder Butylenoxid oder Mischungen davon zu entsprechenden Glykoether umgesetzt werden, besonders bevorzugt ist Ethylenoxid. Die Produkte werden bevorzugt mit 1-30 mol Alkylenoxid, bevorzugt 2-6 Mol Ethylenoxid
- 10 umgesetzt.

Werden Mischungen der Alkylenoxide verwendet, können die resultierenden Alkylenglykol-alkylethern die Alkylenglykoleinheiten in statisch geregelter Abfolge und/oder als Blockoligomere enthalten.

15

Die Etherdicarbonsäure wird aus diesen Alkylenglykol-alkylethern durch Oxidation mit Luftsauerstoff unter Anwesenheit von Katalysatoren oder durch Oxidation mit Hypochlorit oder Chlorit mit und ohne Katalysatoren hergestellt.

- 20 Besonders bevorzugt ist aber die Alkylierung der Alkylenglykol-alkylethern mit Chloressigsäurederivaten, bevorzugt mit Natriumchloracetat und Natronlauge nach der Williamson-Methode. Die freie Carbonsäure wird aus dem alkalischen Alkylierungsgemisch durch Ansäuern mit Mineralsäure (Salz-, Schwefelsäure) und Erhitzen über den Trübungspunkt und Abtrennen der organischen Phase erhalten.

25

Die Dicarbonsäurederivate werden im allgemeinen mit den alkoxylierten Alkylaminen bzw. Alkylaminoalkylenaminen bei $60 - 240^\circ\text{C}$, bevorzugt bei $120 - 200^\circ\text{C}$ derart umgesetzt, dass gegebenenfalls in Abhängigkeit vom verwendeten

- 30 Dicarbonsäurederivat unter Eliminierung von Reaktionswasser oder von Alkohol eine vollständige Kondensation zum entsprechenden Mono- oder Dicarbonsäureestern bzw. Mono- oder Dicarbonsäureamiden, gegebenenfalls zu zyklischen Dicarbonsäureimiden, erfolgt. Der Umsetzungsgrad kann durch die Bestimmung der Säurezahl, Verseifungszahl und/oder durch die Bestimmung des Basen- und/oder

Amidstickstoffs verfolgt werden.

Die Umsetzung erfolgt in Substanz, kann aber auch bevorzugt in Lösung durchgeführt werden. Insbesondere bei der Verwendung von Carbonsäuren ist die Verwendung von Lösemitteln erforderlich, wenn hohe Umsätze und niedrigere Säurezahlen von den resultierenden Umsetzungsprodukten angestrebt werden. Geeignete Lösemittel für die Herstellung sind organische Verbindungen, durch die das Reaktionswasser azeotrop entfernt wird. Insbesondere können aromatische Lösemittel oder Lösemittelgemische, oder Alkohole verwendet werden. Besonders bevorzugt ist 2-Ethylhexanol. Die Reaktionsführung erfolgt dann beim Siedepunkt des Azeotrops.

Bei der Herstellung von Dicarbonsäure-diamiden werden bevorzugt Dicarbonsäurediester und ein Überschuss des entsprechenden Amins verwendet, der mit dem freiwerdenden Alkohol oder im Anschluss an die Umsetzung destillativ entfernt werden kann. Bei Verwendung von Dicarbonsäureanhydriden wird bevorzugt iterativ mit einem geeigneten Alkohol vollständig verestert und dann amidiert. Geeignete Alkohole sind z.B. Ethanol, Propanol, iso-Propanol oder 2-Ethylhexanol. Besonders bevorzugt ist 2-Ethylhexanol.

Gemäß dem Stand der Technik können die Veresterungen bzw. Amidierungen durch Zugabe geeigneter saurer Katalysatoren mit einem pK_a -Wert von kleiner gleich 5, wie z.B. Mineralsäuren oder Sulfonsäuren, beschleunigt werden. Besonders bevorzugt sind Alkylstannansäuren.

Für die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen werden in einem anschließenden Reaktionsschritt die Alkylamino-alkyl/alkoxy-ester bzw. Alkylamino-alkyl/alkoxy-amide entsprechend quaterniert. Die Quaternierung kann durch entsprechende Alkylierungsmittel bei 50 bis 150 °C erfolgen. Geeignete Alkylierungsmittel stellen Alkylhalogenide und Alkylsulfate dar, bevorzugt Methylchlorid, Methyljodid, Butylbromid und Dimethylsulfat.

Für die Herstellung der erfindungsgemäßen Betaine wird mit einer

Halogencarbonsäure und einer Base, bevorzugt Chloressigsäure und Natriumhydroxid umgesetzt. Dies kann geschehen, indem man die Alkylaminoamide mit 50 bis 125 Mol-% Halogencarbonsäure bei 40°C vorlegt und bei 40 bis 100°C durch einmalige oder portionierte Zugabe der Base und der zu 125 Mol-% verbleibenden Restmenge Halogencarbonsäure umsetzt.

Als basische Verbindungen können Erdalkali-/Alkalimetallhydroxide oder -alkoholate (Natriummethylat, Natriumethylat, Kalium-tert.-butylat) verwendet werden, bevorzugt sind aber Alkalimetallhydroxide, besonders Natriumhydroxid oder Kaliumhydroxid, insbesondere deren wässrigen Lösungen.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Aminoxide erfolgt nach bekannten Verfahren des Standes der Technik, vorzugsweise durch Oxidation der entsprechenden tertiären Amingruppe mit Peroxiden oder Persäuren, bevorzugt mit Wasserstoffperoxid.

Die Umsetzungen zu den quatären Alkylamino-alkyl/alkoxy-estern bzw. Alkylamino-alkyl/alkoxy-amiden erfolgen in Substanz, können aber auch bevorzugt in Lösung durchgeführt werden. Geeignete Lösemittel für die Herstellung der Quats, Betaine und Aminoxide sind inerte Alkohole wie Isopropanol, 2-Ethylhexanol oder inerte Ether wie Tetrahydrofuran, Glyme, Diglyme und MPEGs.

In Abhängigkeit von den gegebenen Anforderungen kann das verwendete Lösemittel im erfindungsgemäßen Produkt verbleiben oder muss destillativ entfernt werden.

Beispiele:

a) Allgemeine Vorschrift für die Herstellung der Alkylamino-alkyl/alkoxy-monoester aus Dicarbonsäureanhydriden

In einer Rührapparatur mit Rückflusskühler wurden 0,3 mol des entsprechenden Anhydrids (gemäß Verseifungszahl) unter Stickstoffspülung vorgelegt und auf 60°C

erwärmt. Dann wurden 0,3 mol des entsprechenden alkoxylierten Alkylendiamins (gemäß OH-Zahl) über 0,5 Stunde zugetropft, wobei sich die Reaktionsmischung auf ca. 70°C erwärmte. Die Reaktionsmischung wurde 5 h bei 60°C nachgerührt.

5 Beispiel 1 (Dodecenyl-/Tetradecenylbernsteinsäure-N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester)

Aus 84,2 g Dodecenyl-/Tetradecenylbernsteinsäureanhydrid (VZ = 399,9 mg KOH/g) und 72,9 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 155 g Dodecenyl-/Tetradecenylbernsteinsäure-N,N-dibutyl-amino-N-tri(ethoxy)ethylester mit SZ = 106,6 mg KOH/g und bas.-N = 2,24 % erhalten.

10

Beispiel 2 (Tripropylenbernsteinsäure-N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester)

Aus 74,1 g Tripropylenbernsteinsäureanhydrid (VZ = 454,5 mg KOH/g) und 72,9 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 145 g Tripropylenbernsteinsäure-N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester mit SZ = 123,7 mg KOH/g und bas.-N = 2,39 % erhalten.

15

Beispiel 3 (Tetrapropylenbernsteinsäure-N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester)

Aus 87,8 g Tetrapropylenbernsteinsäureanhydrid (VZ = 383,3 mg KOH/g) und 72,9 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 160 g Tetrapropylenbernsteinsäure-N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester mit SZ = 115,6 mg KOH/g und bas.-N = 2,18 % erhalten.

20

25 Beispiel 4 (Pentapropylenbernsteinsäure-N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester)

Aus 102,8 g Pentapropylenbernsteinsäureanhydrid (VZ = 327,6 mg KOH/g) und 72,9 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 175 g Pentapropylenbernsteinsäure-N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester mit SZ = 100,5 mg KOH/g und bas.-N = 2,00 % erhalten.

30

Beispiel 5 (Polyisobutenylbernsteinsäure-N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester)

Aus 130,5 g Polyisobutenylbernsteinsäureanhydrid (auf Basis PIB 550; VZ = 257,9 mg KOH/g) und 72,9 g Dibutylamin+3,7EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 200 g Polyisobutenylbernsteinsäure-N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester mit SZ = 90,8 mg KOH/g und bas.-N = 1,74 % erhalten.

5

b) Allgemeine Vorschrift für die Herstellung der der Alkylamino-alkyl/alkoxydieester aus Dicarbonsäureanhydriden

10 In einer Rührapparatur mit Destillationsbrücke wurden 0,3 mol des entsprechenden Anhydrids (gemäß Verseifungszahl) unter Stickstoffspülung vorgelegt und auf 60°C erwärmt. Dann wurden 0,6 mol des entsprechenden alkoxylierten Alkylendiamins (gemäß OH-Zahl) über 0,5 Stunde zugetropft, wobei sich die Reaktionsmischung auf ca. 70°C erwärmte. Die Reaktionsmischung wurde dann 0,5 h bei 60°C nachgerührt, anschließend auf 180°C erwärmt und bei dieser Temperatur 5 h Reaktionswasser
15 abdestilliert. Abschließend wurde 2 h bei 200°C und 200 mbar das Reaktionswasser entfernt, bis eine Säurezahl (SZ) kleiner 10 mg KOH/g erreicht wurde.

Beispiel 6 (Dodecenyl-/Tetradecenylbernsteinsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester])

20 Aus 84,2 g Dodecenyl-/Tetradecenylbernsteinsäureanhydrid (VZ = 399,9 mg KOH/g) und 145,8 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 220 g Dodecenyl-/Tetradecenylbernsteinsäure-bis[N,N-dibutyl-amino-N-tri(ethoxy)ethylester] mit SZ = 4,3 mg KOH/g, VZ = 120,1 mg KOH/g und bas.-N = 2,88 % erhalten.

25

Beispiel 7 (Tripropylenbernsteinsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester])

Aus 74,1 g Tripropylenbernsteinsäureanhydrid (VZ = 454,5 mg KOH/g) und 145,8 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 210 g Tripropylen-
30 bernsteinsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester] mit SZ = 8,2 mg KOH/g, VZ = 127,7 mg KOH/g und bas.-N = 2,81 % erhalten.

Beispiel 8 (Tetrapropylenbernsteinsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-

tri(ethoxy)ethylester])

Aus 87,8 g Tetrapropylenbernsteinsäureanhydrid (VZ = 383,3 mg KOH/g) und 145,8 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 225 g Tetrapropylenbernsteinsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester] mit
 5 SZ = 8,8 mg KOH/g, VZ = 115,4 mg KOH/g und bas.-N = 2,54 % erhalten.

Beispiel 9 (Pentapropylenbernsteinsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester])

Aus 102,8 g Pentapropylenbernsteinsäureanhydrid (VZ = 327,6 mg KOH/g) und
 10 145,8 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 240 g Pentapropylenbernsteinsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester] mit
 SZ = 7,7 mg KOH/g, VZ = 106,7 mg KOH/g und bas.-N = 2,75 % erhalten.

Beispiel 10 (Polyisobutenylbernsteinsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester])

Aus 130,5 g Polyisobutenylbernsteinsäureanhydrid (auf Basis PIB 550; VZ = 257,9 mg KOH/g) und 145,8 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 270 g Polyisobutenylbernsteinsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester] mit
 20 SZ = 9,5 mg KOH/g, VZ = 94,9 mg KOH/g und bas.-N = 2,14 % erhalten.

c) Allgemeine Vorschrift für die Herstellung der Alkylamino-alkyl/alkoxydieester aus Etherdicarbonsäuren

In einer Rührapparatur mit Destillationsbrücke wurden 0,3 mol der entsprechenden
 25 Etherdicarbonsäuren (gemäß Verseifungszahl), 0,6 mol des entsprechenden alkoxylierten Alkylendiamins (gemäß OH-Zahl) und 0,5 Gew.-% p-Toluolsulfonsäure unter Stickstoffspülung vorgelegt und kontinuierlich auf 160°C erwärmt. Bei dieser Temperatur wurden über 4 h Reaktionswasser abdestilliert. Abschließend wurde die
 Destillation bei 200°C und 150 mbar fortgesetzt und das Reaktionswasser so lange
 30 entfernt, bis eine Säurezahl (SZ) kleiner 10 mg KOH/g erreicht wurde.

Beispiel 11 (Polyglykoldicarbonsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester])

Aus 212,9 g Polyglykoldicarbonsäure (VZ = 158,1 mg KOH/g) und 145,8 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 340 g Polyglykoldicarbonsäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester] mit SZ = 5,7 mg KOH/g, VZ = 80,7 mg KOH/g und bas.-N = 1,78 % erhalten.

5

Beispiel 12 (3,6,9-Trioxa-undecandisäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester])

Aus 78,8 g 3,6,9-Trioxa-undecandisäure (VZ = 427,3 mg KOH/g) und 145,8 g Dibutylamin + 3,7 EO (OHZ = 230,9 mg KOH/g) wurden ca. 205 g 3,6,9-Trioxa-undecandisäure-bis[N,N-dibutylamino-N-tri(ethoxy)ethylester] mit SZ = 9,1 mg KOH/g, VZ = 132,9 mg KOH/g und bas.-N = 3,05 % erhalten.

10



d) Allgemeine Vorschrift für die Quaternierung mit Dimethylsulfat

15

In einer Rührapparatur wurden 0,2 mol (nach bas.-N) des entsprechenden Amins unter Stickstoffspülung vorgelegt und auf 60°C erwärmt. Dazu wurden 0,19 mol Dimethylsulfat so zugetropft, dass die Reaktionstemperatur 80-90°C nicht übersteigt. Die Reaktionsmischung wurde anschließend 3 h bei 90°C nachgerührt. Nach dieser Vorschrift wurden die Verbindungen, beschrieben durch die Beispiele 1 bis 12 quaternisiert (Beispiele 13 bis 24, wie in Tabelle 1 bis 4 aufgeführt).

20

Beispiel 25

Polyvinylcaprolactam mit MW 5000 g/mol werden im Verhältnis 1:1 mit dem durch Beispiel 13 beschriebenen Quat aus Beispiel 1 vermischt und in Butyldiglykol eingestellt.

25

Beispiel 26

Polyvinylcaprolactam mit MW 5000 g/mol werden im Verhältnis 1:1 mit dem durch Beispiel 18 beschriebenen Quat aus Beispiel 6 vermischt und in Butyldiglykol eingestellt.

30

Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Verbindungen als Korrosionsinhibitoren

Die erfindungsgemäßen Verbindungen wurden als Korrosionsinhibitoren im Shell-Wheel-Test geprüft. Coupons aus C-Stahl (DIN 1.1203 mit 15 cm² Oberfläche) wurden in eine Salzwasser/Petroleum-Mischung (9:1,5 %ige NaCl-Lösung mit Essigsäure auf pH 3,5 gestellt) eingetaucht und bei einer Umlaufgeschwindigkeit von 40 rpm bei 70°C 24 Stunden diesem Medium ausgesetzt. Die Dosierung des Inhibitors betrug 50 ppm einer 40 % Lösung des Inhibitors. Die Schutzwerte wurden aus der Massenabnahme der Coupons, bezogen auf einen Blindwert, berechnet.

In den folgenden Tabellen bezeichnet „Vergleich 1“ ein handelsübliches Rückstandsamin – Quat auf Basis Dicocosalkyl-dimethylammoniumchlorid und „Vergleich 2“ ein handelsübliches Sojafettsäureamidopropyl–N,N-dimethylammonium-carboxymethyl-betain beschrieben durch EP-B-0 446 616 (Korrosionsinhibitoren des Standes der Technik).

15 Tabelle 1: (SHELL-Wheel-Test)

| Beispiel | Korrosionsinhibitor | ø Schutz % |
|-------------|----------------------|------------|
| Vergleich 1 | Standard-Quat | 36,0 |
| Vergleich 2 | Standard-Betain | 75,4 |
| 13 | Quat aus Beispiel 1 | 92,5 |
| 14 | Quat aus Beispiel 2 | 94,2 |
| 15 | Quat aus Beispiel 3 | 93,8 |
| 16 | Quat aus Beispiel 4 | 93,6 |
| 17 | Quat aus Beispiel 5 | 88,7 |
| 18 | Quat aus Beispiel 6 | 93,3 |
| 19 | Quat aus Beispiel 7 | 94,5 |
| 20 | Quat aus Beispiel 8 | 91,9 |
| 21 | Quat aus Beispiel 9 | 93,1 |
| 22 | Quat aus Beispiel 10 | 90,6 |

Die Produkte wurden außerdem im LPR-Test (Testbedingungen analog ASTM D 2776) geprüft.

Tabelle 2: (LPR-Test)

| Beispiel | Korrosionsinhibitor | Schutz nach [%] | | |
|-------------|----------------------|-----------------|--------|--------|
| | | 10 min | 30 min | 60 min |
| Vergleich 1 | Standard-Quat | 53,9 | 61,2 | 73,7 |
| Vergleich 2 | Standard-Betain | 45,9 | 59,2 | 64,3 |
| 13 | Quat aus Beispiel 1 | 79,6 | 86,1 | 87,6 |
| 14 | Quat aus Beispiel 2 | 79,1 | 85,1 | 87,3 |
| 15 | Quat aus Beispiel 3 | 84,6 | 89,6 | 91,2 |
| 16 | Quat aus Beispiel 4 | 81,8 | 87,3 | 89,7 |
| 17 | Quat aus Beispiel 5 | 74,1 | 80,0 | 83,5 |
| 18 | Quat aus Beispiel 6 | 78,9 | 85,0 | 86,7 |
| 19 | Quat aus Beispiel 7 | 81,6 | 86,4 | 88,2 |
| 20 | Quat aus Beispiel 8 | 76,2 | 82,8 | 85,9 |
| 21 | Quat aus Beispiel 9 | 77,3 | 81,6 | 83,2 |
| 22 | Quat aus Beispiel 10 | 68,9 | 74,2 | 79,8 |

Wie aus den obigen Testresultaten zu erkennen ist, weisen die erfindungsgemäßen Produkte sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften bei niedriger Dosierung auf und übertreffen im wesentlichen die Wirksamkeit der Inhibitoren des Standes der Technik. Die Verbindungen besitzen aufgrund ihrer Ester- bzw. Amidstruktur eine bessere biologische Abbaubarkeit und können mit einer niedrigeren Dosierate eingesetzt werden.

10

Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Verbindungen als Gashydratinhibitoren

Zur Untersuchung der inhibierenden Wirkung der erfindungsgemäßen Verbindungen wurde ein Stahl-Rührautoklav mit Temperatursteuerung, Druck- und Drehmomentaufnehmer mit 450 ml Innenvolumen benutzt. Für Untersuchungen zur kinetischen Inhibierung wurde der Autoklav mit destilliertem Wasser und Gas im Volumenverhältnis 20: 80 gefüllt, für Untersuchungen der Agglomeratinhibierung wurde zusätzlich Kondensat zugegeben. Abschließend wurde bei unterschiedlichen Drücken Erdgas aufgepresst.

15

Ausgehend von einer Anfangstemperatur von 17,5°C wurde innerhalb von 2 h auf 2°C abgekühlt, dann 18 h bei 2°C gerührt und innerhalb von 2 h wieder auf 17,5°C aufgeheizt. Dabei wird zunächst eine Druckabnahme gemäß der thermischen

- 5 Kompression des Gases beobachtet. Tritt während der Unterkühlzeit die Bildung von Gashydratkeimen auf, so verringert sich der gemessene Druck, wobei ein Anstieg des gemessenen Drehmoments und ein leichter Anstieg der Temperatur zu beobachten ist. Weiteres Wachstum und zunehmende Agglomeration der Hydratkeime führen ohne Inhibitor schnell zu einem weiteren Anstieg des
- 10 Drehmomentes. Beim Erwärmen des Gemisches zerfallen die Gashydrate, so dass man den Anfangszustand der Versuchsreihe erreicht.

- Als Maß für die inhibierende Wirkung der erfindungsgemäßen Verbindungen wird die Zeit vom Erreichen der Minimaltemperatur von 2°C bis zur ersten Gasaufnahme
- 15 (T_{ind}) bzw. die Zeit bis zum Anstieg des Drehmomentes (T_{agg}) benutzt. Lange Induktionszeiten bzw. Agglomerationszeiten weisen auf eine Wirkung als kinetischer Inhibitor hin. Das im Autoklaven gemessene Drehmoment dient dagegen als Größe für die Agglomeration der Hydratkristalle. Der gemessene Druckverlust (Δp) lässt einen direkten Schluss auf die Menge gebildeter Hydratkristalle zu. Bei einem guten
- 20 Antiagglomerat ist das Drehmoment, das sich nach Bildung von Gashydraten aufbaut, gegenüber dem Blindwert deutlich verringert. Im Idealfall bilden sich schneeartige, feine Hydratkristalle in der Kondensatphase, die sich nicht zusammenlagern und somit nicht zum Verstopfen der zum Gastransport und zur
- Gasförderung dienenden Installationen führen.

25

Testergebnisse

Zusammensetzung des verwendeten Erdgases:

- 30 Gas 1: Methan 79,3 %, Ethan 10,8 %, Propan 4,8 %, Butan 1,9 %, Kohlendioxid 1,4 %, Stickstoff 1,8 %. Unterkühlung unter die Gleichgewichtstemperatur der Hydratbildung bei 50 bar: 12°C.

Gas 2: Methan 92,1 %, Ethan 3,5 %, Propan 0,8 %, Butan 0,7 %, Kohlendioxid 0,6 %, Stickstoff 2,3 %. Unterkühlung unter die Gleichgewichtstemperatur der Hydratbildung bei 50 bar: 7°C, Unterkühlung bei 100 bar: 12°C.

5

Um die Wirkung als Agglomeratinhibitoren zu prüfen, wurde im oben verwendeten Testautoklaven Wasser und Testbenzin vorgelegt (20 % des Volumens im Verhältnis 1:2) und bezogen auf die Wasserphase 5000 ppm des jeweiligen Additivs zugegeben. Bei einem Autoklavendruck von 90 bar unter Verwendung von Gas 1 und einer Rührgeschwindigkeit von 5000 U/min wurde die Temperatur von anfangs 17,5°C innerhalb 2 Stunden auf 2°C abgekühlt, dann 25 Stunden bei 2°C gerührt und wieder aufgewärmt. Dabei wurde der Druckverlust durch die Hydratbildung und das dabei auftretende Drehmoment am Rührer gemessen, das ein Maß für die Agglomeration der Gashydrate ist.

10

15

Tabelle 3: (Test als Antiagglomerant)

| Beispiel | Gashydrat-inhibitor | Druckverlust Δp (bar) | Temperaturanstieg ΔT (K) | Drehmoment M_{\max} (Ncm) |
|-------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Blindwert | - | > 40 | > 8 | 15,9 |
| 13 | Quat aus Beispiel 1 | 15,2 | 1,1 | 4,9 |
| 18 | Quat aus Beispiel 6 | 10,3 | 0,5 | 0,5 |
| 23 | Quat aus Beispiel 11 | 14,7 | 1,0 | 1,0 |
| 24 | Quat aus Beispiel 12 | 13,9 | 1,0 | 0,8 |
| Vergleich 3 | TBAH | 21,5 | 1,0 | 1,5 |
| Vergleich 4 | TBAH | 15,0 | 1,0 | 1,2 |

Als Vergleichssubstanzen 3 und 4 wurden zwei kommerziell erhältliche Antiagglomerant- Inhibitoren auf Basis Tetrabutylammoniumbromid (TBAH) herangezogen.

20

Wie aus diesen Beispielen zu ersehen ist, waren die gemessenen Drehmomente im Vergleich zum Blindwert trotz heftiger Hydratbildung stark reduziert. Dies spricht für

eine deutliche agglomeratinhibierende Wirkung der erfindungsgemäßen Produkte.

Um die Wirkung als Additive für kinetische Inhibitoren zu prüfen, wurde im oben verwendeten Testautoklaven 5000 ppm des jeweiligen Additivs bezogen auf die Wasserphase zugegeben und bei unterschiedlichen Drücken unter Verwendung der Gase 1 bzw. 2 abgekühlt. Nach Erreichen der Minimaltemperatur von 2°C wurde die Zeit bis zur ersten Gasaufnahme (T_{ind}) aufgezeichnet. Der gemessene Druckverlust (Δp) und der Temperaturanstieg ΔT (K) erlaubt den direkten Schluss auf die Menge gebildeter Hydratkristalle.

Tabelle 4: (Test als kinetische Inhibitoren)

| Beispiel | Inhibitor | Gas | Druck p (bar) | T_{ind} | Druckverlust Δp (bar) | Temperatur- anstieg ΔT (K) |
|----------------|------------------------|-----|---------------|-----------|----------------------------------|--|
| Blindwert | - | 1 | 50 | 0 | > 40 | > 1,5 |
| Blindwert | - | 2 | 100 | 0 | > 40 | > 1,5 |
| 25 | Quat aus Beispiel 1 | 1 | 50 | 8,0 h | 7,2 | 0,4 |
| 25 | Quat aus Beispiel 1 | 2 | 100 | < 5 min | 10,8 | 0,4 |
| 26 | Quat aus Beispiel 6 | 1 | 50 | 6,5 h | 9,5 | 0,1 |
| 26 | Quat aus Beispiel 6 | 2 | 100 | < 5 min | 10,1 | 0,2 |
| Vergleich 5 | PVCap | 1 | 50 | < 5 min | 10 | 0,4 |
| Vergleich 5 | PVCap | 2 | 100 | < 5 min | 6 | 0,1 |

Als Vergleichssubstanz 5 wurde eine Lösung von Polyvinylcaprolactam (PVCap) in


Butylglykol herangezogen, Molekulargewicht 5000 g/mol.

Wie aus den obigen Testresultaten zu erkennen ist, wirken die erfindungsgemäßen Produkte als synergistische Komponente von kinetische Hydratinhibitoren und zeigen eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik. Sie können daher zur Steigerung (Synergieeffekt) der Leistungsfähigkeit von Inhibitoren des

5 Standes der Technik verwendet werden.

Patentansprüche

1. Verwendung von Verbindungen der Formel (1)



5 worin

R^1, R^2 unabhängig voneinander C_1 - bis C_{22} -Alkyl, C_2 - bis C_{22} -Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl,

R^3 C_1 - bis C_{22} - Alkyl, C_2 - bis C_{22} - Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl, $-\text{CHR}^5-\text{COO}^-$ oder $-\text{O}^-$,

R^4 M, Wasserstoff oder einen gegebenenfalls Heteroatome enthaltenden organischen Rest mit 1 bis 100 Kohlenstoffatomen,

A eine C_2 - bis C_4 -Alkylengruppe,

B eine C_1 - bis C_{10} -Alkylengruppe,

D einen gegebenenfalls Heteroatome enthaltenden organischen Rest mit 1 bis 600 Kohlenstoffatomen,

X, Y unabhängig voneinander O oder NR^6 ,

R^5, R^6 unabhängig voneinander Wasserstoff, C_1 - bis C_{22} -Alkyl, C_2 - bis C_{22} -Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl, und

M ein Kation

n eine Zahl von 1 bis 30

bedeuten, als Korrosionsinhibitoren und Gashydratinhibitoren.

2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei A für eine Ethylen- oder Propylengruppe steht.

3. Verwendung nach Anspruch 1 und/oder 2, wobei B für eine C_2 - bis C_4 -Alkylengruppe steht.

4. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, wobei R^1 und R^2 unabhängig voneinander für eine Alkyl- oder Alkenylgruppe von 2 bis 14

Kohlenstoffatomen stehen.

5. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, wobei R^3 für eine Alkyl- oder Alkenylgruppe mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen steht.


5

6. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, wobei R^5 und R^6 für Wasserstoff stehen.

7. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, wobei n für eine Zahl zwischen 1 und 10 steht.

10

8. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, wobei R^4 für einen Rest der Formel (2) steht



15

worin R^1 , R^2 , R^3 , A und B die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben, und m unabhängig von n für eine Zahl zwischen 0 und 30 steht.


9. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, wobei D eine C_2 - bis C_{50} -Alkylen- oder C_2 - bis C_{50} -Alkenylen-Gruppe ist.

20

10. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, wobei D von substituierten Bernsteinsäurederivaten mit 10 bis 100 Kohlenstoffatomen abgeleitet ist.

25


11. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, wobei D für einen Rest der Formel (3) steht



worin

R^7 und R^{12} entweder Wasserstoff oder einen C_2 - bis C_{100} -Alkyl- oder C_2 - bis C_{100} -Alkenyl-Rest, der als Oligomer von C_2 - bis C_8 -Alkenen erhältlich ist und geradkettig oder verzweigt sein kann bedeuten, mit der Maßgabe, dass genau einer der Reste R^7 und R^{12} für Wasserstoff steht, und R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , A, B, X, Y und n die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen aufweisen.

12. Verbindungen der Formel (1),



worin

R^1 , R^2 unabhängig voneinander C_1 - bis C_{22} -Alkyl, C_2 - bis C_{22} -Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl,

R^3 C_1 - bis C_{22} - Alkyl, C_2 - bis C_{22} - Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl, $-\text{CHR}^5-\text{COO}^-$ oder $-\text{O}^-$,

R^4 M, Wasserstoff oder einen gegebenenfalls Heteroatome enthaltenden organischen Rest mit 1 bis 100 Kohlenstoffatomen,

A eine C_2 - bis C_4 -Alkylengruppe,

B eine C_1 - bis C_{10} -Alkylengruppe,

D einen gegebenenfalls Heteroatome enthaltenden organischen Rest mit 1 bis 600 Kohlenstoffatomen,

X, Y unabhängig voneinander O oder NR^6 ,

R^5 , R^6 unabhängig voneinander Wasserstoff, C_1 - bis C_{22} -Alkyl, C_2 - bis C_{22} -Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl, und

M ein Kation


n eine Zahl von 1 bis 30 bedeuten.

Zusammenfassung

Korrosions- und Gashydratinhibitoren mit verbesserter Wasserlöslichkeit und erhöhter biologischer Abbaubarkeit

5

Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von Verbindungen der Formel (1)



worin

- 10 R^1, R^2 unabhängig voneinander C_1 - bis C_{22} -Alkyl, C_2 - bis C_{22} -Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl,
 R^3 C_1 - bis C_{22} - Alkyl, C_2 - bis C_{22} - Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} - Alkylaryl, $-\text{CHR}^5-\text{COO}^-$ oder $-\text{O}^-$,
 R^4 M, Wasserstoff oder einen gegebenenfalls Heteroatome enthaltenden
 15 organischen Rest mit 1 bis 100 Kohlenstoffatomen,
 A eine C_2 - bis C_4 -Alkylengruppe,
 B eine C_1 - bis C_{10} -Alkylengruppe,
 D einen gegebenenfalls Heteroatome enthaltenden organischen Rest mit 1 bis 600 Kohlenstoffatomen,
 20 X, Y unabhängig voneinander O oder NR^6 ,
 R^5, R^6 unabhängig voneinander Wasserstoff, C_1 - bis C_{22} -Alkyl, C_2 - bis C_{22} -Alkenyl, C_6 - bis C_{30} -Aryl- oder C_7 - bis C_{30} -Alkylaryl, und
 M ein Kation
 n eine Zahl von 1 bis 30

25

bedeuten, als Korrosionsinhibitoren und Gashydratinhibitoren, sowie die Verbindungen der Formel 1.